BESTEKTEKST

Plaatmateriaal

Een eenvoudige omschrijving om over te nemen in uw bestek. Geen officieel STABU-format. Vul de puntjes per project in.

MAR-BT-002 Versie 1.0 2 november 2026 Nederlands
Tekstversie: bestektekst-plaatmateriaal-nl.txt

MATERIAAL

Solid surface plaat van Marlan B.V., gegoten in Leek (NL): massief, niet poreus en door en door hetzelfde materiaal.

Intern getest volgens de methoden van EN ISO 19712-2.

UITVOERING

Plaat als halffabricaat, dikte: 6 / 12 / 18 / 24 mm (doorhalen wat niet van toepassing is).

Verwerking door een verwerker: zagen, frezen, vouwen of warm vormen. Naden verlijmd met lijm in dezelfde kleur, zonder kitnaad.

AFWERKING

Geschuurd vanaf korrel 320 tot de gewenste glans: … .

KLEUR

Marlan-kleur: … (meer dan 80 kleuren; elke RAL- of NCS-kleur vanaf 3 volle platen).

Kleur op maat: levertijd 1–2 weken, als halffabricaat voor verwerking door een derde.

MONTAGE

Rekening houden met uitzetting (lineaire uitzetting 0,040 mm/(m·K)): niet inklemmen tussen wanden of kasten, rondom 1 mm per meter lengte vrij laten.

Aansluiting op wanden en tegelwerk met een blijvend elastische kit.

ONDERHOUD

Dagelijks reinigen met een allesreiniger, sanitairreiniger of vloeibaar schuurmiddel; kalkaanslag verwijderen met een zure reiniger, zoals ontkalker of schoonmaakazijn. Een kras of beschadiging is te herstellen door wegschuren.

VERKRIJGBAAR

Via PyraSied, de verdeler van Marlan.

FABRIKANT

Marlan B.V., Mulderspark 3, 9351 NR Leek, 0594 515 080, info@marlan.com, www.marlan.com.

Zie ook: het technische blad van Marlan solid surface (technische eigenschappen). Maten, kleur en uitvoering legt u per project vast in de offerte en de tekening.